



ANGLO AMERICAN TRADING CO.S.A.

Oficina 1: Jr Manuel Angosto Nro. 744 (Alt Cdra 20 Av.Argentina) Lima 01 Nextel : 13485

Telefax: 336-8711 / 336-8712 / 336-6853 / 336-7510 / 336-7809

Oficina 2: Jr Giribaldi Nro.686 - La Victoria Nextel 231 24

Telefax: 324-1980 / 324-3962

DENIM 20107

DENIM BÁSICO RÍG AZUL 18 DIPS SARGA 2/1 Z

COMPOSICION : 100% ALGODON

PESO: 9.10 OZ

ANCHO:168

Se recomienda hacer su muestra para verificar
encogimiento y entalle

CONFECCION:



- La tela se debe dejar en reposo un aproximado de 8 horas
- NO olvidar cambiar agujas constantemente

LAVADO:


- Denim rigido básico recomendable para camisería y bermuda etc
- **(Se recomienda hacer una muestra y lavar)**

ALMACENAJE:

- Condiciones referenciales de almacenamiento % HR : 65% y 21 + o - 2 C
- **MODO CORRECTO DE APILAR LOS ROLLOS EN SU ALMACEN Y DE TENDIDO (ALMACENAJE)**




Apilamiento incorrecto (genera ruptura de lycra)



Forma Correcta (distribución de pesos uniforme)

Sticker de Revisión:

Se recomienda la consideración de los sticker de identificación de fallas, pegados en la tela; para un óptimo proceso de tisaje y corte con la finalidad de evitar la confección de prendas defectuosas.



RECOMENDACIÓN:

- trabajar con lavanderías que cumplan los estándares mínimos de lavado.