



ANGLO AMERICAN TRADING CO.S.A.

Oficina 1: Jr Manuel Angosto Nro. 744 (Alt Cdra 20 Av.Argentina) Lima 01 Nextel : 13485

Telefax: 336-8711 / 336-8712 / 336-6853 / 336-7510 / 336-7809

Oficina 2: Jr Giribaldi Nro.686 - La Victoria Nextel 231 24

Telefax: 324-1980 / 324-3962

DENIM TARAPACA RÍGIDO BASICO

DENIM 187 RÍGIDO BASICO

Composición: 100% Algodon

Peso : 12.60 oz

Ancho :177

Encogimiento aproximado 1/4 talla

Se recomienda hacer su muestra para verificar encogimiento y entalle

CONFECCION:


- La tela se debe dejar en reposo un aproximado de 8 horas
- NO olvidar cambiar agujas constantemente

LAVADO:

- Denim rígido sarga 2/1 básico preciso para moda bermudas, pantalones caballero basicos y casacas
- **(Se recomienda hacer una muestra y lavar)**

ALMACENAJE:

- Condiciones referenciales de almacenamiento % HR : 65% y 21 + o – 2 C
- **MODO CORRECTO DE APILAR LOS ROLLOS EN SU ALMACEN Y DE TENDIDO (ALMACENAJE)**



RECOMENDACIÓN:

- trabajar con lavanderías que cumplan los estándares mínimos de lavado.